



MC

8361177 Canada Inc

140 Boul. ST-Joseph Lachine, Qc H8S 2L3

Tél: (514)-639-6662 • 1 (866) 639-6662 • (514) 639-4440

[www.chemdur.com](http://www.chemdur.com) • [Chemdur@chemdur.com](mailto:Chemdur@chemdur.com)

CHEMDUR P 1085

APPRET EPOXYDE SANS SOLVANT

A DURCISSEMENT RAPIDE

## DESCRIPTION

CHEMDUR P 1085 est un apprêt scelleur époxyde deux composant sans solvant, transparent, avec polymérisation rapide à température ambiante.

Conçu comme couche primaire d'accrochage et de scellement pour les sols en béton à être recouverts d'un système de revêtement époxyde ou polyuréthane CHEMDUR.

## AVANTAGES

- Durcissement rapide combiné avec une pénétration profonde et bon accrochage dans le béton grâce à son excellent pouvoir mouillant.
- Permet certains travaux de revêtement de sols à être exécutés dans la même journée.
- Libre de solvants inflammables.
- Se conforme aux règlements de COV à travers l'Amérique du Nord.
- Peut contribuer à l'obtention de points LEED.

## USAGES

Intérieur et extérieur.

Traitement primaire d'apprêtage/scellement de béton, préalable à l'application des revêtements époxydes ou polyuréthanes recommandés.

## RESTRICTIONS

Ne remplit pas les fissures visibles à l'oeil nu.

La température ambiante et celle du support doit être d'au moins 15°C lors de l'application et pendant le durcissement du produit. (température chaude abrège, température froide prolonge le durcissement).

Le produit ne doit pas être appliqué sur des surfaces dont l'humidité dépasse 4.25%.

La pénétration et l'accrochage de l'apprêt sont d'autant plus profonds que le substrat est plus sec.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

**BÉTON:** Le béton doit être solide, sec et avoir mûri pendant au moins 28 jours.

Il doit être dépourvu de graisse,huile,laitance,membrane de mûrissement,peintures,scelleurs,résidus de caoutchouc des pneus,poussières,ou tout autre contaminant pouvant nuire à une bonne pénétration du produit. Décaper par des moyens mécaniques ou chimiques, selon la nécessité.

**BOIS:** Sabler et dépoussiérer.

**AUTRES:** Doivent être propres.

Data in this bulletin are based on our experience and present our best judgment in the matter. They are given for information only as we cannot assume responsibility for operations beyond our control.

Les renseignements donnés dans ce bulletin sont basés sur notre expérience et représentent notre opinion la plus sincère. Ne pouvant assumer la responsabilité d'opérations hors de notre contrôle, nous donnons ces renseignements à titre d'information seulement.



MC

8361177 Canada Inc

140 Boul. ST-Joseph Lachine, Qc H8S 2L3

Tél: (514)-639-6662 • 1 (866) 639-6662 • (514) 639-4440

[www.chemdur.com](http://www.chemdur.com) • [Chemdur@chemdur.com](mailto:Chemdur@chemdur.com)

CHEMDUR P 1085

APPRET EPOXYDE SANS SOLVANT

A DURCISSEMENT RAPIDE

**CARACTÉRISTIQUES**

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Présentation:                | : produit deux composant                                                    |
| Couleur                      | : ambre pâle transparent.                                                   |
| RATIO (A/B)                  | : 2 x 1 (2 parties A pour 1 partie B)                                       |
| Vie en pot @ 21°C            | : 15 mins.                                                                  |
| Viscosité @ 21°C             | : 600 ± 50 mPa                                                              |
| Extrait sec                  | : 100%                                                                      |
| Point d'éclair               | : >100°C                                                                    |
| Temps de durcissement @ 21°C | pour recouvrir : 4 heures                                                   |
| Diluant/nettoyant            | : CHEMDUR DL-60                                                             |
| Entreposage                  | : minimum d'un an dans l'emballage d'origine à 10-26°C.                     |
| V.O.C.                       | : 0.3g / L                                                                  |
| Rendement superficiel        | : 5.0 – 7.0 m <sup>2</sup> /L<br>(dépendamment de la porosité du support ). |

**MODE D'EMPLOI**

A NOTER: Tout revêtement de finition doit être appliqué dans l'intervalle de 24 heures suivant l'apprêtage. Sinon, sabler pour dépolir la surface durcie de l'apprêt.

**MÉLANGE**

Mélanger les Parties A et B avec un malaxeur électrique, après les avoir proportionnées selon les directives sur l'emballage.

Data in this bulletin are based on our experience and present our best judgment in the matter. They are given for information only as we cannot assume responsibility for operations beyond our control.

Les renseignements donnés dans ce bulletin sont basés sur notre expérience et représentent notre opinion la plus sincère. Ne pouvant assumer la responsabilité d'opérations hors de notre contrôle, nous Donnons ces renseignements à titre d'information seulement.



MC

8361177 Canada Inc

140 Boul. ST-Joseph Lachine, Qc H8S 2L3

Tél: (514)-639-6662 • 1 (866) 639-6662 • (514) 639-4440

[www.chemdur.com](http://www.chemdur.com) • [Chemdur@chemdur.com](mailto:Chemdur@chemdur.com)

---

CHEMDUR P 1085  
APPRET EPOXYDE SANS SOLVANT  
A DURCISSEMENT RAPIDE

## **APPLICATION**

Rouleau, raclette en caoutchouc.

Éviter de laisser des flaques. Se guider selon l'absorption du support. L'apprêtage est jugé comme satisfaisant lorsqu'il y a l'apparition d'une légère brillance uniforme sur toute la surface traitée.

Si, toutefois, une deuxième application devait être requise, attendre jusqu'à ce que la première ait durci.

Nettoyer les outils et les équipements avec le nettoyant CHEMDUR DL-60 avant le durcissement du produit.

## **SÉCURITÉ**

Ne pas respirer les vapeurs.

Produit liquide inflammable.

Garder à l'écart de la chaleur excessive, de feu nu et des étincelles.

S'assurer d'une ventilation adéquate.

Protéger les yeux et la peau.

S'il y a contact, se laver à l'eau savonneuse et rincer à grande eau.

Si l'irritation se produit, consulter immédiatement un médecin.

Pour obtenir plus de précisions consulter la fiche signalétique CHEMDUR.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS - POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.**